FICHE PRODUIT



Fil de suture (VICRYL) POLYGLACTINE 910 multifilament violet, Aiguille ronde 1/2 EP 3.5, USP 0, 48 mm / 90 cm

Référence : SOC-HR15350148

Points forts

- delais : 48 heures
- Métric des fils de suture : 3.5
- USP des fils de suture : 0
- Longueur des fils de suture : 90 cm
- Longueur de l'aiguille : 48 mm

Description du produit

Fil de suture (VICRYL) POLYGLACTINE 910 multifilament violet, Aiguille ronde 1/2 pointe conique

Les **fils de suture VICRYL™** sont destinés à la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général, y compris en ophtalmologie, dans les anastomoses nerveuses périphériques et en microchirurgie vasculaire sur des vaisseaux dont le diamètre est inférieur à 2 mm. Il n'existe pas de données suffisantes concernant la sécurité d'emploi et l'efficacité des fils **VICRYL™** en chirurgie cardiovasculaire. Le fil **VICRYL™, résorbable,** ne doit pas être employé pour la coaptation des berges susceptibles d'être soumises à une traction importante.

Indication : Fermeture et / ou ligature générale des tissus mous, notamment en chirurgie générale; Fermeture de la peau; Chirurgie gastro-intestinale; Chirurgie plastique; Chirurgie ophtalmique; Gynécologie; Obstétrique; Orthopédie; Urologie.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Contre-indication :

- Chirurgie cardiovasculaire et neurochirurgie ;
- Etant résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un support de plaie prolongé est requis.
- Mise en garde chez les patients présentant une cicatrisation retardée (système immunitaire compromis, par exemple).

Type : Tressé avec revêtement multifilament.

Composition : Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide.

Revêtement : Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%).

Couleur : Violet.

Réaction tissulaire : Minimale.

Résorption : L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % – 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.

Conditionnement minimum : Boite de 12 pochettes.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13402-fil-de-suture-vicryl-polyglactine-910-multifilament-violet-aiguille-ronde-1-2-ep-3-5-usp-0-48-mm-90-cm.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Métric des fils de suture	3.5
USP des fils de suture	0
Longueur des fils de suture	90 cm
Longueur de l'aiguille	48 mm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.